

CONSTRUCTION SYSTEM

# 1100

## BETON HOBBY B20

Dřívější název: Beton HOBBY



## PRO DROBNÉ DOMÁCÍ BETONÁŘSKÉ PRÁCE

**Snadno použitelný i na usazení chodníků**

Exteriér: podlaha

Interiér: podlaha + stěna

Pro ruční a strojní zpracování

Pro drobné betonářské práce v domě a na zahradě.

Pro vytváření spřažených potěrů.

4 mm zrno usnadňuje usazení obrubníků.

Snadné vyhlazení povrchu.

Snadná příprava: Přidejte suchou směs do vody a promíchejte.



### Oblast použití

Betonování nenosných konstrukcí.  
Dobetonávky uvnitř budov.  
Na vyplnění dutin po prostupech.  
Ideální pro osazování obrubníků v zahradě.  
Pro vytvoření spřažených podlah v rodinných domech.

### Národní norma

ČSN EN 206+A2 - C 16/20 - X0 (CZ, F1) - CI 0,20 - Dmax4; ČSN EN 13813 CT-C20-F4

## PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ



**Teplota pro zpracování °C (min.):**

5

**Teplota pro zpracování °C (max.):**

30

### Povětrnostní podmínky

Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty mohou negativně ovlivnit zrání a prodloužit tuhnutí materiálu. Při zpracování se vyhněte přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání materiálu.

## ZPRACOVÁNÍ

### Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý a vodoodpudivý.

### Příprava podkladu

Podklad při sdružené aplikaci provlhčete a udržujte matně vlhký. Pro spolehlivé připojení na podkladní beton aplikujte kontaktní můstek Cemix 1500 metodou "Čerstvý do čerstvého".

V případě aplikace do bednění použijte na bednění odformovací prostředky.

### Příprava směsi

Směs připravte smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody v bubnové míchačce nebo pomocí pomaluběžného míchadla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek. Nechte odležet. Poté krátce znovu promíchejte. Při strojním zpracování použijte vhodné strojní zařízení.

### Spotřeba vody



#### Spotřeba vody/kg (min.)

0.09

#### Spotřeba vody/kg (max.)

0.12

### Míchání



#### Doba míchání v min.

5

#### Rychlost otáčky/min.

800

#### Odстой v min.

3

### Pokyny pro zpracování

Hmotu rozprostřete na připravený podklad a zhutněte např. údery hladítka. Potom plochu srovnajte latí do roviny a zahladte plastovým případně ocelovým hladítkem. Výhodou je možnost stahování pomocí vibrační latě.

### Tloušťka vrstvy



Maximální tloušťka vrstvy v mm	50
Doporučená tloušťka vrstvy v mm	30
Minimální tloušťka vrstvy v mm	10

### Spotřeba



#### Spotřeba od:

2

#### Spotřeba materiálu v měrné jednotce:

kg/m<sup>2</sup>/mm

### Zpracovatelnost v min.



90

### Pochůznost po (hod.)



24

### Ošetření po aplikaci

Vyhnete se negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu. Beton udržujte 2-3 dny ve vlhkém stavu.

## DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

<b>1500</b>	<b>KONTAKT CEMENT</b>
<b>1911</b>	<b>AQUASTOP HARD</b>
<b>1920</b>	<b>AQUASTOP CRYSTAL</b>
<b>1930</b>	<b>AQUASTOP BITUM 2K</b>
<b>1940</b>	<b>AQUASTOP ELASTIC 2K</b>

<b>Spojovací můstek na betonový podklad</b>
<b>Pevná hydroizolační stěrka</b>
<b>Krystalizační hydroizolační nátěr</b>
<b>2v1: Asfaltová lepicí a izolační stěrka</b>
<b>Univerzální hydroizolační stěrka</b>

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavní pojivo	Šedý cement
Třída reakce na oheň	A1 / A1 <sub>fl</sub>
Maximální velikost zrna	4mm
Trvalé zatížení po (dny)	28
Pevnost v tlaku po 28 dnech v N/mm <sup>2</sup>	20
Pevnost za ohybu po 28 dnech v N/mm <sup>2</sup>	4
Tepelná vodivost $\lambda$ v W/(m.K)	1.50
Hustota v Kg/m <sup>3</sup>	2100
Uvolňování žíravých látek	CT

## VARIANTY



### Pro trhy

### Barva

### Netto hmotnost Kg

### Druh balení

### GTIN (EAN)

### Množství na paletě

### Hmotnost na paletě Kg

### Materiál obalu

	CZ/SK	CZ/SK
Barva	Standard šedá	Standard šedá
Netto hmotnost Kg	25	25
Druh balení	Pytel	Pytel
GTIN (EAN)	9005561100177	9005561101327
Množství na paletě	48	48
Hmotnost na paletě Kg	1200	1200
Materiál obalu	PE	Papír

**Druh balení****Materiál obalu****Podmínky skladování**

Pytel

PE

Skladování v originálních uzavřených obalech

Pytel

Papír

Uchovejte v suchu, Skladování v originálních uzavřených obalech

**Poznámky**

Pro navrhování, provádění a ošetřování podlahových vrstev platí CSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení.

Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad nebo prosévání směsi je nepřipustné.

Dodržujte závazné předpisy, pracovní postupy a platné normy.

Doplňující technické informace:

Konzistence - zkouška sednutím (EN 12 350-2)

Stupeň S1: 10-40 mm

Stupeň S2: 50-90 mm

Obsah chloridů

< 0,2 %

Obsah přírodních radionuklidů – index hmotnostní aktivity I

(vyhláška 422/2016 Sb., § 102, odst. 3 a 4)

max. 1

**Likvidace materiálu**

Nspotřebované zbytky nevylévejte do kanalizace.

Nspotřebované zbytky smíchejte s vodou a nechte ztuhnout.

Poté zlikvidujte jako stavební odpad v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

**Likvidace obalů**

Kontaminované obaly likvidujte jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list).

Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k recyklaci.

Nesmí se likvidovat společně s komunálním odpadem.

Obal likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

**Služby**

Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:

Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.

Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.

Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.

**Kvalita**

Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.

**Právní upozornění**

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.

V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace.

Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.

Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na [www.cemix.cz](http://www.cemix.cz).