

CONSTRUCTION SYSTEM

# 1300

UNI MALTA 2,5MPa

Dřívější název: 001



## 2V1

### Zdicí malta + omítka

Exterier: stěna + strop

Interiér: stěna + strop

Pro ruční a strojní zpracování

Vápenocementová malta pro univerzální použití, např. pro zdění a omítání cihel a tvárnice.

Pro jednoduché stavební práce.

Nižší pevnost je ideální pro rekonstrukce starých budov.



#### Oblast použití

Zdění a omítání běžných stavebních materiálů např. cihly a tvárnice. Pro rekonstrukce starých budov.

#### Národní norma

ČSN EN 998-2 ed.3 (G) M2,5

## PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ



**Teplota pro zpracování °C (min.):**

5

**Teplota pro zpracování °C (max.):**

30

#### Povětrnostní podmínky

Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty mohou negativně ovlivnit zrání a prodloužit tuhnutí materiálu. Při zpracování se vyhněte přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání materiálu.

## ZPRACOVÁNÍ

#### Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákový. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní.

## Příprava podkladu

Použití jako zdící malta:

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách, zejména za teplého počasí, zdivo dostatečně navlhčete, aby malta předčasně nevyschla. Za chladného počasí musí být zdivo naopak suché.

Použití jako omítka:

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách, zejména za teplého počasí, podklad dostatečně navlhčete, aby malta předčasně nevyschla. Případně použijte výrobek Cemix 2000, nebo kontaktní můstek Cemix 1500 metodou "Čerstvý do čerstvého".

## Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Smíchání proveďte pomocí bubnové míchačky nebo pomocí pomaluběžného vrtulového míchadla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek. Směs nechejte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte.

Při strojním zpracování použijte vhodné strojní zařízení.

## Spotřeba vody



### Spotřeba vody/kg (min.)

0.16

### Spotřeba vody/kg (max.)

0.19

## Míchání



### Doba míchání v min.

5

### Rychlost otáčky/min.

800

### Odстой v min.

3

## Pokyny pro zpracování

Použití jako zdící malta:

Homogenní hmota se rozprostře na připravený podklad (např. zdící prvek) ručně, nebo za pomoci příslušného nástroje. Okamžitě po nanesení malty se zdící prvek usadí a vyrovná. Při zdění se postupuje dle závazných předpisů, pracovních postupů výrobce zdících prvků a platných norem.

Použití jako omítka:

Maltu nahazujte na stěnu v ploše 1-2 m<sup>2</sup> a stáhněte latí do roviny. Tloušťka jedné vrstvy se doporučuje 10-20 mm.

## Tloušťka vrstvy



Maximální tloušťka vrstvy v mm	40
Doporučená tloušťka vrstvy v mm	12
Minimální tloušťka vrstvy v mm	10

## Spotřeba



### Spotřeba od:

1.50

### Spotřeba materiálu v měrné jednotce:

kg/m<sup>2</sup>/mm

## Zpracovatelnost v min.



120

## Ošetření po aplikaci

Vyhnete se negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

Omítka tvoří podklad pro šlechtěné omítky nebo štuky. Jako vnější omítka nesmí zůstat v žádném případě dlouhodobě neošetřena.

## Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

## DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

1500	KONTAKT CEMENT
1930	AQUASTOP BITUM 2K
1940	AQUASTOP ELASTIC 2K
2000	CEMENTOVÝ POSTŘÍK

**Spojovací můstek na betonový podklad**  
**2v1: Asfaltová lepicí a izolační stěrka**  
**Univerzální hydroizolační stěrka**

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavní pojivo	Šedý cement
Třída reakce na oheň	A1
Maximální velikost zrna	2mm
Trvalé zatížení po (dny)	28
Pevnost v tlaku po 28 dnech v N/mm <sup>2</sup>	2.50
Tepelná vodivost $\lambda$ v W/(m.K)	0.74
Faktor difuze vodních par $\mu$	35
Hustota v Kg/m <sup>3</sup>	1650

## VARIANTY



### Pro trhy

Netto hmotnost Kg

Druh balení

GTIN (EAN)

Množství na paletě

Hmotnost na paletě Kg

Materiál obalu

CZ/SK/AT	CZ/SK/AT
25	25
Pytel	Pytel
9005561100733	9005561101112
48	48
1200	1200
PE	Papír

**Druh balení****Materiál obalu****Podmínky skladování**

Pytel

PE

Skladování v originálních uzavřených obalech

Pytel

Papír

Uchovejte v suchu, Skladování v originálních uzavřených obalech

**Poznámky**

Norma EN 1996-2 platí pro navrhování zděných konstrukcí, volbu materiálů, konstruování a provádění.

Pro navrhování, přípravu a provádění omítek platí EN 13914-1 a EN 13914-2 (ČSN 73 3715 pro vnitřní omítkové systémy).

Při zdění dodržujte závazné předpisy, pracovní postupy a platné normy.

Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad nebo prosévání směsi je nepřípustné.

Doplňující technické informace:

Soudržnost (pevnost ve smyku)

≥ 0,15 MPa

Kapilární absorpce vody

≤ 1,0 kg/m<sup>2</sup> · min0,5

Objemová hmotnost zatvrdlé malty

1550 - 1750 Kg/m<sup>3</sup>

**Likvidace materiálu**

Nspotřebované zbytky nevylévejte do kanalizace.

Nspotřebované zbytky smíchejte s vodou a nechte ztuhnout.

Poté zlikvidujte jako stavební odpad v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

**Likvidace obalů**

Kontaminované obaly likvidujte jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list).

Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k recyklaci.

Nesmí se likvidovat společně s komunálním odpadem.

Obal likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

**Služby**

Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:

Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.

Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.

Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.

**Kvalita**

Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.

**Právní upozornění**

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.

V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace.

Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.

Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na [www.cemix.cz](http://www.cemix.cz).