

FACADE SYSTEM

**2412****VÝZTUŽNÁ TKANINA VS 160 A**

Dřívější název: Výztužná síťovina VS 160 A



## SKELNÁ TKANINA 160 G/M2 PRO VYZTUŽENÍ ETICS

Vysoká pevnost: min. plošná hmotnost tkaniny 160 g/m<sup>2</sup>.  
 Pro vyztužení stěrkových tmelů a omítek.  
 Kompenzuje tahové síly způsobené např. teplotními změnami  
 Prevence proti vzniku trhlin v omítce.  
 Vkládá se do výztužné vrstvy zateplovacích systémů ETICS.  
 Splňuje požadavky třídy A CZB.  
 Dlouhá životnost: Odolná alkalickým cementovým a disperzním materiálům.  
 Světlost ok: 3,5 x 3,8 mm  
 Pevnost po stárnutí (dle ETAG 004) min. 1000 N/5cm (min.50% původní hodnoty).



Exterier: stěna + strop  
 Interiér: stěna + strop  
 Pro ruční zpracování

### Oblast použití

Pro vytvořené výztužné vrstvy v zateplovacích systémech Cemixtherm.  
 Pro překlenuté problémových míst v omítkách a stěrkách.

### Národní norma

CZB třída A

### Oblast vytápění-chlazení



Stěna + Strop

## PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ

**Teplota pro zpracování (min.)**  
 5 °C

**Teplota pro zpracování (max.)**  
 30 °C

### Míchání

### Pokyny pro zpracování

Tkaninu ukládáme do předem rovnoměrně rozprostřené hmoty a zahladíme jedním směrem. Spoje jednotlivých pruh musíme ukládat s přesahem min. 10 cm. Tkaninu je nutné ukládat do vrchní poloviny tažené strany.

### Spotřeba

**Spotřeba**  
 1,1-1,2

**Spotřeba materiálu v měrné jednotce**  
 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

## DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

2210	LEPICÍ STĚRKA STANDARD	Ekonomické řešení fasád rodinných i bytových domů
2220	LEPICÍ STĚRKA PROFI	Profesionální řešení fasád rodinných i bytových domů
2230	LEPICÍ STĚRKA TOP	Řešení pro fasády výškových budov i rodinných domů
2250	LEPICÍ STĚRKA WOOD	Na dřevěné a konstrukční desky
2260	LEPICÍ STĚRKA DIFU	Pro tepelně izolované, prodyšné konstrukce
2270	LEPICÍ STĚRKA DISPERZNÍ	Pro tmavé fasády a namáhané části fasád

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Vyrobeno z materiálu

Rozvlákněné sklo se syntetickou povrchovou úpravou.

## VARIANTY



Pro trhy

CZ/SK

Barva

Standard bílá

Materiál obalu

PE

Druh balení

Materiál obalu

Podmínky skladování

PE

Uchovejte v suchu, Skladování v originálních uzavřených obalech, Chraňte před poničením, Chraňte proti přímému slunečnímu záření, Uchovávejte mimo zdroj ohně

Služby

Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:  
Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.  
Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.  
Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.

Právní upozornění

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.  
V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.  
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace.  
Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.  
Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na [www.cemix.cz](http://www.cemix.cz).