

FACADE SYSTEM

2414**VÝZTUŽNÁ TKANINA R 267**

Dřívější název: Výztužná síťovina R 267



PANCÉŘOVÁ TKANINA PRO ZDVOJENÉ VYZTUŽENÍ

Vytváří velmi odolné vrstvy proti mechanickému poškození

Plošná hmotnost upravené tkaniny min. 314 g/m²: vysoká pevnost.

Pro vytvoření vysoce pevných lepidel a omítek: Kompenzuje tahové síly způsobené např. nárazem nebo teplotními změnami. Redukuje vznik trhlin v omítce.

Obsahuje speciálně navržené povrchové úpravy tkaniny: pro pokládku vysoce odolné výztužené vrstvy v ETICS.

Dlouhá životnost: Odolnost vůči alkalickým cementovým a disperzním materiálům.

Světlost ok: 8,5 x 6,5 mm

Pevnost po stárnutí (dle ETAG 004) min. 1000 N/5cm (min.50% původní hodnoty).



Exterier: stěna + strop
 Interiér: stěna + strop
 Pro ruční zpracování

Oblast použití

Pro vytvoření vysoce odolné výztužené vrstvy v zateplovacích systémech Cemixtherm.
 Pro překlenuté problémových míst v omítkách a stěrkách.

Oblast vytápění-chlazení



Stěna + Strop

PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ

Teplota pro zpracování (min.)
 5 °C

Teplota pro zpracování (max.)
 30 °C

Míchání

Pokyny pro zpracování

Tkaninu ukládáme do předem rovnoměrně rozprostřené hmoty a zahladíme jedním směrem. Klade se nasraz. Následně se plocha přearmuje armovací tkaninou s nižší gramáží - 117 nebo 131g/m². Tkaninu je nutné ukládat do vrchní poloviny tažené strany.

Spotřeba

Spotřeba
1,0-1,2

Spotřeba materiálu v měrné jednotce
m²/m²

DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

2230	LEPICÍ STĚRKA TOP	Řešení pro fasády výškových budov i rodinných domů
2250	LEPICÍ STĚRKA WOOD	Na dřevěné a konstrukční desky
2260	LEPICÍ STĚRKA DIFU	Pro tepelně izolované, prodyšné konstrukce
2270	LEPICÍ STĚRKA DISPERZNÍ	Pro tmavé fasády a namáhané části fasád
2710	FLEXI ŠTUK	Podtrhne charakter stavby

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vyrobeno z materiálu

Rozvlákněné sklo se syntetickou povrchovou úpravou.

VARIANTY



Pro trhy

CZ/SK

Barva

Standard bílá

Materiál obalu

PE

Druh balení

Materiál obalu

Podmínky skladování

PE

Uchovejte v suchu, Skladování v originálních uzavřených obalech, Chraňte před poničením, Chraňte proti přímému slunečnímu záření, Uchovávejte mimo zdroj ohně

Služby

Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:
Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.
Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.
Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.

Právní upozornění

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.
V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace.
Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.

Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na www.cemix.cz.