

FACADE SYSTEM

# 2830

ANTIGRAFFITI

Dřívější název: Antigrafitti



## JEDNOSLOŽKOVÝ PERMANENTNÍ OCHRANNÝ NÁTĚR

### Ochrana povrchů vůči poškození graffiti

Exterier: stěna + strop

Interiér: stěna + strop

Pro ruční a strojní zpracování

Transparentní povlak: Chrání před graffiti.

Umožňuje 5x odstranění vysokotlakým čištěním.

Matný: Neviditelný.

Zvyšuje odolnost proti mechanickému oděru.

Difuzně otevřený: Vysoce paropropustný.

Odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům.

Snižuje nasákavost: Udržuje stěnu suchou.

Připraven k okamžitému použití.



### Oblast použití

Pro ochranu povrchu proti graffiti. Na minerální podklady. Pro omítky, cihly, beton, přírodní kámen, keramiku, pískovec, cementovláknité desky a dobře soudržné nátěry. Pro fasády a sokly. S vysokou paropropustností vhodný pro historické budovy.

### PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ



Teplota pro zpracování °C (min.):

10

Teplota pro zpracování °C (max.):

30

### Povětrnostní podmínky

Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty mohou negativně ovlivnit zrání a prodloužit zasychání materiálu. Při zpracování se vyhněte přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před vysokým mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání materiálu.

## ZPRACOVÁNÍ

### Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí suchý, rovnoměrně nasákavý a vyzrálý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní

### Příprava podkladu

Podklad musí být čistý a suchý.

### Příprava směsi

Nátěr před použitím důkladně promíchejte za pomoci pomaluběžného míchadla s vhodným nástavcem.

### Míchání



#### Doba míchání v min.

2


#### Rychlost otáčky/min.

800

### Pokyny pro zpracování

Nové pastovité omítky natírejte nejdříve 48 h po aplikaci. Nátěr nanášejte neředěny pomocí válečku nebo štětky rovnoměrně na podklad. Aplikujte ve dvou až třech vrstvách v závislosti na struktuře podkladu. Jednotlivé vrstvy nanášejte po zmatnění předchozí vrstvy. Při strojním zpracování použijte vhodné strojní zařízení.  
Odstranění graffiti: Povrch opláchněte za pomoci horké vody (max. 40 °C) a vysokotlakového zařízení. Tlak přizpůsobte tvrdosti povrchu (max. 70 bar). Ochrana vydrží až 5 cyklů.

### Spotřeba



#### Spotřeba od:

0.10

#### Spotřeba do:

0.30

Spotřeba materiálu v  
měrné jednotce:  
kg/m<sup>2</sup>

### Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu. Při běžných podmínkách nátěr vyzrává cca 24 hodin.

## DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

2721	SILIKONOVÁ OMÍTKA
2723	AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA
2727	ACTIVCEM
2729	TETRACEM
2790	MOZAIKOVÁ OMÍTKA
2794	MAGIC DECOR STONE

### Vysoce odolná omítka s vlákny

Samočisticí omítka, vyztužená aramidovými vlákny

Pro soklové části

Kreativní omítka pro jemné textury přírodního kamene

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota v Kg/m<sup>3</sup>

1

## VARIANTY

<b>Pro trhy</b>	CZ/SK/AT
<b>Barva</b>	transparentní
<b>Netto hmotnost Kg</b>	5
<b>Druh balení</b>	Kanystř
<b>Množství na paletě</b>	72
<b>Hmotnost na paletě Kg</b>	360
<b>Materiál obalu</b>	PE
<b>Skladovatelnost (měsíce)</b>	12

<b>Druh balení</b>	<b>Materiál obalu</b>	<b>Podmínky skladování</b>
Kanystř	PE	Uchovejte v suchu, Skladování v originálních uzavřených obalech, Chraňte před poničením, Chraňte před vlhkostí

**Poznámky**

Dodržujte závazné předpisy, pracovní postupy a platné normy.  
Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad nebo prosévání směsi je nepřipustné.  
Navazující stavební konstrukce pečlivě zakryjte, resp. chraňte před postřikáním.  
Před zpracováním materiál dobře rozmíchejte.  
Materiál chraňte v době zrání před deštěm.

**Likvidace materiálu**

Nspotřebované zbytky nevylévejte do kanalizace.  
Nspotřebované zbytky nechte ztuhnout (vyschnout).  
Poté zlikvidujte jako stavební odpad v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

**Likvidace obalů**

Kontaminované obaly likvidujte jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list).  
Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k recyklaci.  
Nesmí se likvidovat společně s komunálním odpadem.  
Obal likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

**Služby**

Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:  
Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.  
Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.  
Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.

**Kvalita**

Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.

**Právní upozornění**

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.  
V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.  
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace.  
Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.  
Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na [www.cemix.cz](http://www.cemix.cz).