

FLOOR SYSTEM

**5286****RYCHLÁ OPRAVNÁ UNI  
MALTA**

Dřívější název: 120



## PRO VYROVNÁVÁNÍ PODLAH A STĚN

### Vyztužená vlákny, nesmršťuje se

Exteriér: podlaha + stěna + strop

Interiér: podlaha + stěna + strop

Pro ruční zpracování

Do vlhkých prostor

Pro bazény

Rychletuhnoucí: Lze obkládat již po 3 hodinách.

Vyrovnávací hmota pro vyrovnání podlah a stěn: Před aplikací hydroizolace nebo keramických obkladů.

Nepraská: K vytvoření spádů pro odvod vody na balkónech, terasách a lodžích.

K vyplnění výtlučků v podlahách před aplikací samonivelačních hmot.

Odolná proti mrazu, vhodná pro venkovní použití.

Jemná zrnitost, snadno se aplikuje.



### Oblast použití

Rychlá, jemná vyrovnávací hmota pro vyrovnání stěn a podlah

Vhodná jako vyrovnávací vrstva před lepením obkladů a dlažeb, pod hydroizolační stěrky a samonivelační hmoty. Pro vytváření spádových klínů na balkónech, lodžích a terasách.

### Národní norma

ČSN EN 13813 CT C25 F7 B1,0 a ČSN EN 998-1 GP CS IV Wc2

### Oblast vytápění



Podlaha + Stěna

## PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ



Teplota pro zpracování °C (min.):

5

Teplota pro zpracování °C (max.):

30

## Povětrnostní podmínky

Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty mohou negativně ovlivnit zrání a prodloužit tuhnutí materiálu. Při zpracování se vyhněte přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před vysokým mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání materiálu.

## ZPRACOVÁNÍ

### Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní

### Příprava podkladu

V závislosti na nasákavosti podkladu a klimatických podmínkách je potřeba: Na savé podklady použít penetraci Cemix 2613, hladké podklady zdrsnit nebo použij kontaktní můstek Cemix 8040. Případně nestandardních podkladů upravit vhodnou metodou pro dosažení požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnat vhodnými materiály Cemix a nechat vyschnout a vyzrát. Podklad musí vyhovovat platným předpisům, normám, respektive doporučením výrobce materiálů.

### Příprava směsi

Materiál připravte vsypáním suché směsi do předepsaného množství vody a jejím smícháním. K rozmíchání směsi použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Smíchání proveďte pomocí pomaluběžného míchadla. Rozmíchejte na homogenní směs bez hrudek, nechte odležet. Poté opět znovu krátce promíchejte.

### Spotřeba vody



#### Spotřeba vody/kg (min.)

0.21

#### Spotřeba vody/kg (max.)

0.21

### Míchání



#### Doba míchání v min.

5

#### Rychlost otáčky/min.

800

#### Odstop v min.

3

### Pokyny pro zpracování

Na předem připravený podklad se provede kontaktní vrstva a následně se nanese potřebné množství hmoty nerezovým hladítkem a srovná se latí nebo hladítkem v závislosti na velikosti plochy. Po zatuhnutí (cca 20 min.) se povrch případně dorovná mřížovým škrabákem. Po 3h vrstvitelná a obložitelná.

### Tloušťka vrstvy



Maximální tloušťka vrstvy v mm	30
Doporučená tloušťka vrstvy v mm	10
Minimální tloušťka vrstvy v mm	3

### Spotřeba



#### Spotřeba od:

1.60

#### Spotřeba materiálu v měrné jednotce:

kg/m<sup>2</sup>/mm

### Zpracovatelnost v min.

30



## Pochůznost po (hod.)



3

## Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

## Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

## DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

**2613 PENETRACE ZÁKLADNÍ**

**2614 PENETRACE HLOUBKOVÁ**

**8040 KONTAKTNÍ MŮSTEK**

**8110 AQUASTOP IN**

**8120 AQUASTOP RAPID 2K**

**8265 LEPIDLO C2T**

**Reguluje nasákavost, zvyšuje přilnavost**

**S nanočásticemi pro zpevnění vysoce savých podkladů.**

**Na nesavé a hladké podklady**

**Interiérová disperzní hydroizolace pod keramické prvky**

**Hydroizolační stěrka pro bazény a práci v časové tísni**

**Na velkoformátovou keramiku**

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavní pojivo	Šedý cement
Třída reakce na oheň	A1 / A1 <sub>fl</sub>
Maximální velikost zrna	0,7mm
Trvalé zatížení po (dny)	6
Pevnost v tlaku po 28 dnech v N/mm <sup>2</sup>	25
Pevnost za ohybu po 28 dnech v N/mm <sup>2</sup>	7
Hustota v Kg/m <sup>3</sup>	1540
Uvolňování žíravých látek	CT

## VARIANTY

### Pro trhy

CZ/SK/AT

### Barva

Standard šedá

### Netto hmotnost Kg

25

### Druh balení

Pytel

### GTIN (EAN)

9005561101044

### Množství na paletě

48

### Hmotnost na paletě Kg

1200

### Materiál obalu

PE

## Podmínky skladování



### Skladovatelnost (měsíce)

9

#### Druh balení

Pytel

#### Materiál obalu

PE

#### Podmínky skladování

Skladování v originálních uzavřených obalech

#### Poznámky

Dodržujte závazné předpisy, pracovní postupy a platné normy.  
Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad nebo prosévání směsi je nepřípustné.

#### Likvidace materiálu

Nspotřebované zbytky nevylévejte do kanalizace.  
Nspotřebované zbytky smíchejte s vodou a nechte ztuhnout.  
Poté zlikvidujte jako stavební odpad v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

#### Likvidace obalů

Kontaminované obaly likvidujte jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list).  
Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k recyklaci.  
Nesmí se likvidovat společně s komunálním odpadem.  
Obal likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

#### Služby

Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:  
Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.  
Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.  
Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.

#### Kvalita

Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích.

#### Právní upozornění

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.  
V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.  
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace.  
Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.  
Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na [www.cemix.cz](http://www.cemix.cz).