



PRO AUTOMYČKY A SKLADY ROPNÝCH PRODUKTŮ

Vysoce odolný mechanickému poškození

Interiér: podlaha + stěna

Pro ruční a strojní zpracování

Nešpiní se, protiskluzný a matný.

Odolnost vůči agresivnímu prostředí, testována pro styk s ropnými látkami.

Odolný proti poškrábání, mechanicky odolný.

Pro nádrže, jímky a garáže.



Oblast použití

Rozpuštědlový nátěr pro podlahy a záchytné jímky.

Pro sklady ropných produktů.

Na všechny minerální podklady.

Do prostor s ostříkáním vody (automyčky, stanice STK apod.).

Oblast vytápění



Podlaha + Stěna

PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ



Teplota pro zpracování °C (min.):

12

Teplota pro zpracování °C (max.):

26

Povětrnostní podmínky

Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty mohou negativně ovlivnit zrání a prodloužit tuhnutí materiálu. Při zpracování se vyhněte přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání materiálu.

ZPRACOVÁNÍ

Požadavky na podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být zmrzlý, nebo vodoodpudivý. Podklad musí být objemově stabilní. Povrchová soudržnost podkladu musí být minimálně 1,5 MPa.

Příprava podkladu

Staré degradované nátěry a jiné nesoudržné vrstvy je zapotřebí mechanicky odstranit. Vlhkost podkladu - max. 4% hm. Nátěr není vhodný na hladký nebo leštěný podklad. Tyto podklady je zapotřebí před aplikací zdrsňit broušením nebo brokováním. Teplota podkladu musí být min. +15 stupňů Celsia a alespoň 3 stupně Celsia nad rosným bodem.

Příprava směsi

Složka A se nejprve důkladně promíchá tak, aby byla homogenní. Složku B přidejte za stálého míchání beze zbytku ke složce A a důkladně promíchejte 3 až 5 minut, až vznikne homogenní hmota. K míchání je doporučení použít elektrickou vrtačku s regulací otáček a vřetenovým míchadlem. Doporučené otáčky míchadla: 200 ot/min. Ruční promíchání je nedostatečné! Natuženou směs přelijte do vhodné čisté nádoby. Před nanášením nařed'te natuženou směs a řádně promíchejte směs s ředidlem THINNER EPS v množství dle aplikace.

Ředění:

Penetrační nátěr: 20-30%

Mezivrstva: 5-10%

Krycí nátěr: 0-10%

THINNER EPS dokonale vmíchejte do natužené směsi za použití elektrického míchadla. Zpracováváte-li více balení, důsledně dodržujte konstantní poměr ředění, předejdete tak možnosti vzniku odstínové nejednotnosti a případných rozdílů ve vzhledu u nestejně ředěných směsí.

Hmotnostní poměr tužení: složka A ku složce B je 100:20.



Míchání



Doba míchání v min.

5

Rychlost otáčky/min.

200

Odstop v min.

3

Pokyny pro zpracování

Natuženou a naředěnou nátěrovou hmotu nanášejte rovnoměrně válečkem s nízkým chlupem, štětkou, nebo vhodným stříkacím zařízením na předem připravený podklad. Jednotlivé vrstvy se aplikují do kříže.


Tloušťka vrstvy



Minimální tloušťka vrstvy v mm

0.12

Spotřeba



Spotřeba od:

0.45

Spotřeba do:

0.45

Spotřeba materiálu v měrné jednotce:

kg/m²

Zpracovatelnost v min. 360



Pochůznost po (hod.)

24



Pochůznost po (hod.)

24



Ošetření po aplikaci

Po aplikaci je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům slunce, tepla, vlhka a průvanu. Chraňte před mrazem a deštěm. Je zakázáno přímé zahřívání povrchu.

Pokyny k nástrojům a čištění

Okamžitě po ukončení prací umyjte vodou. Zaschlé zbytky očistěte mechanicky.

DOPORUČENÉ SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

5270 POLYMER POTĚR 40MPa

Cementový

5280 POTĚR FLEX 30MPa

Pro spádové vrstvy, s proměnlivou tloušťkou

5520 NIVELA POLYMER 20MPa

Cementová samonivelační stěrka pro lehké zatížení

5530 NIVELA POLYMER 30MPa

Cementová samonivelační stěrka pro střední zatížení

5540 NIVELA POLYMER 40MPa

Cementová samonivelační stěrka pro vysoké zatížení

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavní pojivo	
Trvalé zatížení po (dny)	7
Hustota v Kg/m ³	1300
Hustota v čerstvém stavu v Kg/m ³ do	1300

VARIANTY

Pro trhy	CZ/SK	CZ/SK
Netto hmotnost Kg	5	10
Druh balení	Kbelík	Kbelík
GTIN (EAN)	9005561101686	
Materiál obalu	Kov	Kov
Podmínky skladování		
Skladovatelnost (měsíce)	36	36

3/4

Druh balení	Materiál obalu	Podmínky skladování
Kbelík	Kov	Uchovejte v suchu, Sladování v originálních uzavřených obalech
Poznámky	<p>K rozmíchání směsi je nutné použít ředidlo THINNER EPS.</p> <p>Celková spotřeba nátěru se může lišit v závislosti na savosti a profilu podkladu.</p> <p>Při aplikaci je zapotřebí zajistit dostatečné větrání. Nedostatečné větrání prodlužuje dobu zasychání a způsobuje defekty na povrchu.</p> <p>V ucelené ploše nekombinovat různé výrobní šarže. Rozdílné podmínky během nanášení a struktura podkladu mohou ovlivnit výslednou barevnost nátěru.</p> <p>Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad nebo prosévání směsi je nepřípustné.</p> <p>Navazující stavební konstrukce pečlivě zakryjte, resp. chraňte před postříkáním.</p> <p>Za trvalé překrytí stavebně technických trhlin (dilatací), vystavených extrémním pohybům, nemůže být přebírána žádná záruka!</p> <p>Dodržujte závazné předpisy, pracovní postupy a platné normy.</p>	
Likvidace materiálu	<p>Nspotřebované zbytky nevylévejte do kanalizace.</p> <p>Nspotřebované zbytky smíchejte a nechte ztuhnout.</p> <p>Poté zlikvidujte jako stavební odpad v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.</p>	
Likvidace obalů	<p>Kontaminované obaly likvidujte jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list).</p> <p>Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k recyklaci.</p> <p>Nesmí se likvidovat společně s komunálním odpadem.</p> <p>Obal likvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.</p>	
Služby	<p>Služby na vyžádání u našich obchodně-technických zástupců:</p> <p>Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servis.</p> <p>Poradenská a servisní služba, odtrhové zkoušky, odběrů vzorků ze zdiva a jejich hodnocení na obsah vlhkosti a salinity.</p> <p>Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštnostech žádejte konzultaci.</p>	
Právní upozornění	<p>Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá přímému vlivu výrobce, neodpovídá výrobce za škody způsobené chybným použitím či zpracováním výrobku.</p> <p>V případě pochybností ohledně způsobu použití či zpracování výrobku doporučujeme vyžádat si informace od našich obchodně-technických zástupců.</p> <p>Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technického listu v případě potřeby jeho aktualizace.</p> <p>Vydáním nového technického listu se ruší a nahrazuje vydání předchozí.</p> <p>Aktuální znění technických listů, informace o produktech a službách i všeobecné obchodní podmínky výrobce jsou dostupné na www.cemix.cz.</p>	