

POUŽITÍ SANAČNÍCH OMÍTKOVÝCH SYSTÉMŮ CEMIX PODLE STUPNĚ ZASOLENÍ A ZAVLHČENÍ PODKLADU

Stupeň vlhkosti zdiva podle ČSN P 73 0610
vlhkost w (% hmotnosti)

<p>velmi vysoká $w > 10$</p>	SUPERSAN	SUPERSAN	SUPERSAN
<p>vysoká $7,5 \leq w \leq 10$</p>	SUPERSAN WTA (2 vrstvy) WTA (1 vrstva)	SUPERSAN WTA (2 vrstvy)	SUPERSAN WTA (2 vrstvy)
<p>zvýšená $5 \leq w < 7,5$</p>	SUPERSAN WTA (2 vrstvy) WTA (1 vrstva) Jednovrstvý	SUPERSAN WTA (2 vrstvy)	SUPERSAN WTA (2 vrstvy)
<p>nízká $3 \leq w < 5$</p>	SUPERSAN WTA (2 vrstvy) WTA (1 vrstva) Jednovrstvý	SUPERSAN WTA (2 vrstvy)	SUPERSAN WTA (2 vrstvy)
<p>velmi nízká $w < 3$</p>	SUPERSAN WTA (2 vrstvy) WTA (1 vrstva) Jednovrstvý	SUPERSAN WTA (2 vrstvy)	SUPERSAN WTA (2 vrstvy)
	★ nízké	★★ střední	★★★ vysoké

Stupeň zasolení zdiva* podle WTA 2-9-04/D
odvíjí se od nejvyšší hodnoty obsahu solí zjištěné jejich rozbořem

* pro stanovení celkového stupně zasolení je rozhodující nejvyšší hodnota obsahu solí bez ohledu na to, zda se jedná o chloridy, dusičnany nebo sírany

SKLADBA SANAČNÍHO OMÍTKOVÉHO SYSTÉMU CEMIX

SKLADBA	SYSTÉM			
	SUPERSAN	WTA (2 vrstvy jádra)	WTA (1 vrstva jádra)	JEDNOVRSTVÝ
postřík	Cemix 084 SUPERSAN hrubý	Cemix 044 Sanační podhoz WTA	Cemix 044 Sanační podhoz WTA	Cemix 044 Sanační podhoz WTA
vyrovnání podkladu		Cemix 014 Sanační omítka podkladní WTA nebo Cemix 024 Sanační omítka WTA		
jádro	Cemix 084 SUPERSAN hrubý	Cemix 024 Sanační omítka WTA	Cemix 024 Sanační omítka WTA nebo Cemix 064 Sanační omítka soklová WTA	Cemix 054 Sanační omítka jednovrstvá
štuk	Cemix 084 j SUPERSAN jemný	Cemix 034 Sanační omítka štuková	Cemix 034 Sanační omítka štuková	

