

TECHNICKÝ LIST

DECOR GLITR

Dekoratívni třpytky k vytvoření třpytivého efektu v omítkách

VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ:

- lesklá zrna pro aplikaci nástřikem zejména do mokrých tenkovrstvých omítek Cemix
- třpytky odrážejí hladkými plochami světlo a vytvářejí třpytivý efekt
- velmi vhodné při požadavku na netradiční a kreativní ztvárnění fasád
- v černém odstínu



SLOŽENÍ: Karbid křemíku (SiC)

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Zrna karbidu křemíku (SiC)	
Obsah SiC	98 %
Zrnitost	0,355 – 0,85 mm (F36 dle FEPA F)
Orientační spotřeba *)	cca 0,1 kg/m ²
*) přesnou spotřebu doporučujeme určit na zkušební ploše, je dána strukturou povrchu, hustotou nástřiku, zkušeností aplikátora apod.	

POZN.: Technické parametry jsou stanoveny při standardních podmínkách (23 ± 2) °C a (50 ± 5) % relativní vlhkosti vzduchu.

PŘÍPRAVA PODKLADU: Vhodným podkladem jsou mokré tenkovrstvé fasádní pastovité či šlechtěné minerální omítky Cemix v zatírané nebo rýhované struktuře. Aplikaci třpytek Cemix **DECOR GLITR** je nutné provádět ihned po nanesení a vystrukturování podkladní omítky. Nedoporučujeme provádět aplikaci třpytek při teplotách nad +30 °C, při silném větru, dešti, vyhřátém podkladu apod. S ohledem na velikost aplikační plochy je nutné zvážit všechny okolnosti aplikace ovlivňující správné provedení a zejména napojování. Na zavadlou či zaschlou omítku nelze třpytky nanášet (třpytky se nepřilepí a odpadnou).

ZPRACOVÁNÍ: Nanášení třpytek Cemix **DECOR GLITR** se provádí stříkáním vzduchovou pistolí (malířskou nebo omítkovou) do čerstvě nanesené tenkovrstvé omítky. Aplikaci je nutné provést ihned po nanesení omítky z důvodu dobrého přilnutí zrn k podkladu. Třpytky je nutné nanášet pravidelně a zejména na světlých odstínech omítek je nutné dbát na rovnoměrné nanesení. Volba vhodné stříkací trysky na pistoli a nastavení tlaku vzduchu záleží na použitém typu stříkacího zařízení, zrnitosti třpytek a zkušenosti pracovníka, který provádí nanášení. Pistole se po nanesení třpytek vyčistí vysypáním zrn z násypky a profouknutím stlačeným vzduchem.

UPOZORNĚNÍ:

- Nespotřebované zbytky likvidovat podle pokynů v bezpečnostním listu.
- Pouze zcela vyprázdňené a čisté obaly mohou být předány k využití recyklací.

PRVNÍ POMOC, BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY: Viz bezpečnostní list výrobku.

SKLADOVÁNÍ: Skladovatelnost výrobku v originálních uzavřených vědrech je minimálně 24 měsíců od data vyznačeného na obalu.

EXPEDICE: Výrobek se dodává v plastových vědrech po 5 kg.

SLUŽBY: Při všech nejasnostech ohledně zpracování, přípravy podkladu či konstrukčních zvláštností žádejte konzultaci.

KVALITA: Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích. Ve výrobě je provozován systém řízení výroby a uplatňován certifikovaný systém managementu kvality podle ISO 9001.

DISRIBUTOR: LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany

PLATNOST: Od 15. 08. 2020

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání.