


TECHNICKÝ LIST

Separační provazec 6 mm	
Separační provazec 8 mm	
Separační provazec 10 mm	

Pružný polyetylenový podkladní separační provazec

<p>VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ pružná šňůra plného profilu z pěnového polyetylenu pro utěšňování dynamicky namáhaných spár a prasklin ➤ provazec pro separaci pružných tmelů od podkladu, zejména v systémech Cemix ➤ pro vymezení vhodného tvaru průřezu následně aplikovaných pružných tmelů ➤ neobsahuje žádný silikon a proto je jeho použití možné v provozech, které to vyžadují (např. lakovny apod.) ➤ ideální pro styk se silikonovými tmely v případě, že není požadováno přilnutí tmelu ➤ pružný, snadno opracovatelný, rychlá a snadná aplikace, nenasákavý, bez zápachu, chemicky odolný, hygienicky nezávadný ➤ barva – šedočerná 	
--	--

SLOŽENÍ: Nezesítněný pěnový polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturou.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Tepelná vodivost $\lambda_{10, dry}$		0,038 W/(m.K)
Nasákavost		max. 1,5 %
Rozměrová stálost (podélná)		max. 2 %
Tepelná odolnost (pro trvalé zatížení)		-65 °C až +90 °C
Rozměry:	průměr	6 mm, 8 mm, 10 mm
	délka	100 m

PŘÍPRAVA PODKLADU (spár): Spáry musí být zcela volné. Zbytky spárovacích a lepících tmelů je nutné odstranit.

ZPRACOVÁNÍ: Průměr provazce volíme úměrně větší, než je šíře tmelené spáry. Odviňte provazec, naměřte potřebnou délku a odřízněte. Potom aplikujte přímo do připravené spáry. Provazec usadte tak, aby nad ním vznikl vhodný prostor pro aplikaci daného typu pružného tmelu. Pak lze ihned provést tmelení.

UPOZORNĚNÍ:

- Nespotřebované zbytky lze likvidovat jako ostatní odpad (plasty) – pouze zcela čisté plasty mohou být předány k využití recyklací (viz bezpečnostní list).

BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY: Viz bezpečnostní list výrobku.

SKLADOVÁNÍ: Při uložení v suchu je skladovatelnost minimálně 24 měsíců.

EXPEDICE: Svazek o délce 100 m.

KVALITA: Kvalita je trvale kontrolována v laboratořích výrobce. Distributor uplatňuje certifikovaný systém managementu kvality podle ISO 9001.

DISTRIBUTOR: LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany

PLATNOST: Od 15. 08. 2020

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání.